


Schmelzbereich Melting range	DSC	[°C]	115 - 125
Schmelzviskosität (Mittelwert) Melt viscosity (average)	ISO 1133 160 °C/2.16 kg	[Pa*s]	150
Schmelzvolumenindex MVR (Mittelwert) Melt volume rate MVR (average)	ISO 1133 160 °C/2.16 kg	[cm ³ /10 min]	70
Dichte Density	ISO 1183	[g/cm ³]	1.05
Schmelzeauftragstemperatur Hotmelt application temperature	Breitschlitzdüse Slot die	[°C]	170 - 190
	Beschichtungswalze Coating Roller	[°C]	160 - 180
Folienextrusionstemperatur Film extrusion temperature	Düsenkopf Die head	[°C]	130 - 160
Laminiertemperatur Lamination temperature	Klebstoff Adhesive	[°C]	110 - 150
Druck (pneumatischer Fixierdruck in einer Durchlaufpresse) Pressure (pneumatic fusing pressure in a flow-through press)		[N/cm ²]	3.0 - 5.0
Zeit (Presse) Time (press)		[s]	12 - 20
Chemische Reinigungsbeständigkeit Resistance to dry cleaning			sehr gut very good
Waschbeständigkeit Resistance to laundry		[°C]	60

Alle Messungen wurden an getrocknetem Material durchgeführt.
 All measurements have been taken at dried material.

Griltex D 1566A



Plate/plate viscosimeter
Shear rate 10 rad/s
Moisture content < 0.1%

Lieferform/Availability

GF = Granulat (Wassergehalt < 0.5 %) in PE/Alu-Säcken à 20 kg
Granules (water content < 0.5 %) in PE/Alu bags 20 kg each

Die Verpackungen sind stofflich gekennzeichnet und rezyklierbar. / Wrapping materials can be recycled.

Die vorliegenden Daten und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. / All data and recommendations are based on our present knowledge but are given without guarantee.

1566A

Issue: 16.06.2008